

まじかるミルクィで作る打ち放しコンクリート化粧補修材

使用材料

白セメント	ホームセンター
ライトセメント	ホームセンター
ユニラント33	塗料店(横浜化成)
マジかるシリカ	住環境創建(株)

ベース材料調合比

① 白セメント 3杯



② ライトセメント 1杯



③ 水 7杯 (4?)



④ まじかるミルクィ4杯 (2?)



⑤ 色に合わせて調色し ベース材完成

